

## TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

|   |  |
|---|--|
| Logo  | Maatschappelijke zetel/Siège Social  |
|  | De Witte bv<br>Denen 67<br>BE-9070 Lochristi<br>Tel. +32 9 326 34 90<br>info@dewitte-bv.be |
| Datum/Date  | Identificatie /Identification  |
| 6/08/2025   | Argex 4/10 rond  |
| Korrelverdeling/Granulometrie   |  |
| Zeef/Tamis mm   | Gemiddelde doorval/Passant moyenne %   |
| 12,5  | 100  |
| 10  | 99   |
| 8   | 89   |
| 6,3   | 47   |
| 4   | 5  |
| 3,15  | 2,4  |
| 2   | 1,4  |
| 0,063   | 0,6  |
| Kenmerken/Caractéristiques  |  |
| Petrografische omschrijving/<br>Nature pétrographique                             | Geëxpandeerde kleikorrel/<br>Billes d'argile   |
| Soortelijke massa/Masse volumique   | 750 kg/m <sup>3</sup>  |
| Waterabsorptie 5 min/Absorption d'eau 5 min                                       | 15,55 %  |
| Waterabsorptie 1 uur/Absorption d'eau 1 heure                                     | 18,77 %  |
| Waterabsorptie 24 uur/Absorption d'eau 24 heures                                  | 28,64 %  |
| Waterabsorptie 28 dagen/Absorption d'eau 28 jours                                 | 45 %   |
| Totaal zwavel/Soufre total  | 0,55 %   |
| Organische stoffen/Substances organiques  | -  |
| Chloridegehalte/Teneur en chlorures   | 0,005 %  |

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 6/08/2025 - Mise à jour à Lochristi le 6/08/2025