

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	De Witte bv Denen 67 BE-9070 Lochristi Tel. +32 9 326 34 90 info@dewitte-bv.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
6/08/2025	Argex 4/8 gebroken/concassé
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
10,00	100
8,00	98
6,30	59
4,00	8,4
3,15	2,7
2,00	1
0,063	0,3
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/ Nature pétrographique	Geëxpandeerde kleikorrel/ Billes d'argile
Soortelijke massa/Masse volumique	770 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	1,585 Mg/m ³
Waterabsorptie 5 min/Absorption d'eau 5 min	10,71 %
Waterabsorptie 1 uur/Absorption d'eau 1 uur	15,50 %
Waterabsorptie 24 uur/Absorption d'eau 24 heures	22,49 %
Totaal zwavel/Soufre total	0,30 %
Organische stoffen/Substances organiques	-
Chloridegehalte/Teneur en chlorures	0,003 %

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 6/08/2025 - Mise à jour à Lochristi le 6/08/2025