

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	De Witte bv Denen 67 BE-9070 Lochristi Tel. +32 9 326 34 90 info@dewitte-bv.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
6/08/2025	Balmoral 4/8
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
11,2	100
8	95
4	80
0	0
0,063	0
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Carbonaathoudend sedimentair gesteente/ Roche sédimentaire carbonatée
Soortelijke massa/Masse volumique	1600 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,59 Mg/m ³
Weerstand tegen verbrijzeling/Résistance à la fragmentation	LA ₁₈
Waterabsorptie/Absorption d'eau	0,22 %
CaCO ₃	84,64 %
CaO	47,42 %
MgO	6,96 %
CO ₂	44,81 %
SO ₃	0,023 %
SiO ₂	0,068 %
Al ₂ O ₃	0,025 %
Fe ₂ O ₃	0,017 %
MnO	0,003 %

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 6/08/2025 - Mise à jour à Lochristi le 6/08/2025

