

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	De Witte bv Denen 67 BE-9070 Lochristi Tel. +32 9 326 34 90 info@dewitte-bv.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
6/08/2025	Jura 4/8
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
11,2	100
8,0	99,2
4,0	20,3
2,0	8,5
1,0	7,3
0,063	3,6
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Zanderige kalksteen/ Grès calcaire
Soortelijke massa/Masse volumique	1600 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,52 Mg/m ³
Weerstand tegen polijsting/Résistance au polissage	PSV ₅₄
Weerstand tegen afschuren/Résistance à l'usure	-
Weerstand tegen verbrijzeling/Résistance à la fragmentation	LA ₂₇
Waterabsorptie/Absorption d'eau	0,74 %
Chloridegehalte/Teneur en chlorures	-
Sulfaat/Sulfate	-

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 6/08/2025 - Mise à jour à Lochristi le 6/08/2025