

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	De Witte bv Denen 67 BE-9070 Lochristi Tel. +32 9 326 34 90 info@dewitte-bv.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
6/08/2025	Obscura 8/11
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
16	100
11,2	92
8	55
5,6	4
4	0
2	0
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Intermediair stollingsgesteente/ Roche ignée intermédiaire
Samenstelling/Composition	Kwarts, plagioklaas, veldspaat, biotiet en muscoviet/ Quartz, plagioclase, feldspath, biotite et muscovite
Soortelijke massa/Masse volumique	1600 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,65 – 2,85 Mg/m ³
Weerstand tegen polijsting/Résistance au polissage	PSV ₅₄
Weerstand tegen verbrijzeling/Résistance à la fragmentation	LA ₂₀
Waterabsorptie/Absorption d'eau	< 1,9 %
Gehalte fijne delen/Teneur en fines	F ₂

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 6/08/2025 - Mise à jour à Lochristi le 6/08/2025