



## TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Merk	Lijn
	
Datum/Date	Identificatie /Identification
3/04/2023	CREAroof
Samenstelling:	
Lava 2/8, Lava 8/16, Argex 4/8, Tuinturf, Sylvester 0/10	

Omschrijving	
CREAroof vormt de ideale samenstelling voor het aanleggen van een extensief groendak. Het substraat is een uitgebalanceerde, lichte samenstelling voor extensieve groendaken. Het vormt een ideale voedingsbodem voor sedums/vetplanten.	
Kenmerken	
Soortelijke massa	900 kg/m <sup>3</sup>
Geleidbaarheid (bij 25°C)	260
Droge stof	90.7 %
Asrest	65 %
Organische stof	25 %
pH	7.3
Dichtheid	0.82 g/ml
Droogfactor wijnsteenzuur	0.963
Totale stikstof	2.41 kg N/1000kg VM
Waterdoorlatendheid	25-50 mm/minuut
Analyse	
<b>Parameter</b>	<b>Resultaat</b>
Cadmium (Cd)	< 0.50 mg/kg DS
Koper (Cu)	59.5 mg/kg DS
Kwik (Hg)	< 0.20 mg/kg DS
Lood (Pb)	<10.0 mg/kg DS
Nikkel (Ni)	73.1 mg/kg DS
Zink (Zn)	118 mg/kg DS

Korrelverdeling	
Zeef mm	Gemiddelde doorval %
< 1	15 %
1-2	14 %
2-4	26 %
4-8	26 %
8-16	17 %
16-31.5	2 %

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 3/04/2023 - Mise à jour à Lochristi le 3/04/2023