

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE

Logo	Maatschappelijke zetel/Siège Social
	De Witte bv Denen 67 BE-9070 Lochristi Tel. +32 9 326 34 90 info@dewitte-bv.be
Datum/Date	Identificatie /Identification
6/08/2025	Kalksteenslag – Calcaire concassé 0/4
Korrelverdeling/Granulometrie	
Zeef/Tamis mm	Gemiddelde doorval/Passant moyenne %
8,0	100
5,6	97,6
4,0	88,7
2,0	64,5
1,0	44,9
0,25	28,7
0,063	21,8
Kenmerken/Caractéristiques	
Petrografische omschrijving/Nature pétrographique	Carbonaathoudend sedimentair gesteente/ Roche sédimentaire carbonatée
Soortelijke massa/Masse volumique	2000 kg/m ³
Reële volumieke massa/Masse volumique réelle	2,66 Mg/m ³
Weerstand tegen polijsting/Résistance au polissage	PSV ₄₄
Weerstand tegen afschuren/Résistance à l'usure	MDE ₂₀
Weerstand tegen verbrijzeling/Résistance à la fragmentation	LA ₂₅
Waterabsorptie/Absorption d'eau	0,5 %
Chloridegehalte/Teneur en chlorures	-
Sulfaat/Sulfate	-

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles

Opgemaakt in Lochristi op 6/08/2025 - Mise à jour à Lochristi le 6/08/2025